

Двухкомпонентный полиуретановый грунт белого цвета. Применяется для подготовки, мебельных фасадов и панелей из МДФ, изделий из ППУ под отделку цветными эмальями, а также для отделки горизонтальных и вертикальных поверхностей: детских кроваток, стульев, столов, дверей, и других изделий.

### Технические показатели

Цвет	белый
Сухой остаток	71±2%
Плотность (DIN 51 757)	1,49±0,02
Вязкость основы (DIN 4)	тиксотропный
Блеск	матовый

### Свойства покрытия

- высокая эластичность;
- хорошая шлифуемость;
- превосходная укрывистость.

### Подложки

МДФ, ППУ, различные породы древесины, шпон.

### Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

### Смешивание компонентов

	По массе	По объему
Полиуретановый грунт PU-0.206	100	100
Отвердитель №034	25	40
Отвердитель №036	15	22
Отвердитель №054	17	25
Жизнеспособность композиции при 20°C		
с отвердителем №034	3 часа	
с отвердителем №036	3 часа	
с отвердителем №054	5 часов	

Теретический расход . . . . . 150-170 г/м<sup>2</sup>

### Рекомендуемая шлифовальная бумага

Сухое шлифование	P280
Для заключительной обработки	P320

### Способы нанесения:

#### Пневматическое распыление

Давление, бар	2,5-4,0
Диаметр сопла, мм	1,6-2,0
Количество слоев	2
Разбавитель для ПУ ЛКМ	10-20%*

#### Airmix

Количество слоев	1
Разбавитель для ПУ ЛКМ	5-10%*

\* Степень разбавления материала зависит от типа краскопульты, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

### Сушка с отвердителем №034 при 20°C

От пыли	20 минут
На отлип	40 минут
До ручного шлифования	3-4 часа
До механического шлифования	3-4 часа

### Сушка с отвердителем №036 при 20°C

От пыли . . . . .	20 минут
На отлип . . . . .	40 минут
До ручного шлифования . . . . .	3-4 часа
До механического шлифования . . . . .	3-4 часа

### Сушка с отвердителем №054 при 20°C

От пыли . . . . .	40 минут
На отлип . . . . .	1,5 часа
До ручного шлифования . . . . .	7-8 часов
До механического шлифования . . . . .	7-8 часов

**Последующие покрытия:** акриловые лаки, акриловые эмали, полиуретановые эмали.

### Упаковка

Полиуретановый грунт PU-0.206 . . . . .	25 кг
Отвердитель №034 . . . . .	15 л/ 25л
Отвердитель №036 . . . . .	25л
Отвердитель №054 . . . . .	12,5 л/ 25л

### Гарантийный срок хранения

Полиуретановый грунт PU-0.206 . . . . .	12 месяцев
Отвердитель №034 . . . . .	9 месяцев
Отвердитель №036 . . . . .	9 месяцев
Отвердитель №054 . . . . .	9 месяцев