

Двухкомпонентный полиуретановый грунт белого цвета. Применяется для подготовки мебельных фасадов и панелей из МДФ под отделку цветными эмалями.

### Технические показатели

Цвет . . . . .	белый/черный
Сухой остаток . . . . .	72±2%
Плотность (DIN 51 757) . . . . .	1,45±0,02
Вязкость основы (DIN 4) . . . . .	тиксотропный
Блеск. . . . .	матовый

### Свойства покрытия

- хорошие адгезионные свойства к МДФ;
- быстрое время сушки;
- хорошая шлифуемость;
- высокая укрывистость.

### Подложки

МДФ, различные породы древесины, шпон.

### Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

### Смешивание компонентов

	По массе	По объему
Полиуретановый грунт PU-0,202 . . . . .	100	100
Отвердитель №034 . . . . .	50	70
Отвердитель №036 . . . . .	30	40
Отвердитель №054 . . . . .	35	50
Разбавитель . . . . .	0-10%*	
Жизнеспособность композиции при 20°C		
с отвердителем №034 . . . . .	1,5 часа	
с отвердителем №036 . . . . .	1,5 часа	
с отвердителем №054 . . . . .	4 часа	

Теоретический расход . . . . . 150-170 г/м<sup>2</sup>

### Рекомендуемая шлифовальная бумага

Сухое шлифование . . . . .	P280
Для заключительной обработки . . . . .	P320

### Способы нанесения:

#### Пневматическое распыление

Давление, бар . . . . .	2,5-4,0
Диаметр сопла, мм . . . . .	1,6-2,0
Количество слоев . . . . .	2
Разбавитель для ПУ ЛКМ . . . . .	5-10%*

#### Airmix

Количество слоев . . . . .	1
Разбавитель для ПУ ЛКМ . . . . .	0-10%*

\* Степень разбавления материала зависит от типа краскопульты, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

### Сушка с отвердителем №034 при 20°C

От пыли . . . . .	20 минут
На отлип . . . . .	40 минут
До полного высыхания . . . . .	12 часов
До ручного шлифования . . . . .	1,5 часа
До механического шлифования . . . . .	1,5-2 часа

### Сушка с отвердителем №036 при 20°C

От пыли . . . . .	20 минут
На отлип . . . . .	40 минут
До полного высыхания . . . . .	12 часов
До ручного шлифования . . . . .	1,5 часа
До механического шлифования . . . . .	1,5-2 часа

### Сушка с отвердителем №054 при 20°C

От пыли . . . . .	40 минут
На отлип . . . . .	1,5 часа
До полного высыхания . . . . .	24 часа
До ручного шлифования . . . . .	3 часа
До механического шлифования . . . . .	3-4 часа

**Последующие покрытия:** Акриловые эмали, полиуретановые эмали.

### Упаковка

Полиуретановый грунт PU-0.202 . . . . .	30 кг
Отвердитель №034 . . . . .	15 л/ 25 л
Отвердитель №036 . . . . .	25 л
Отвердитель №054 . . . . .	12,5 л/ 25 л

### Гарантийный срок хранения

Полиуретановый грунт PU-0.202 . . . . .	12 месяцев
Отвердитель №034 . . . . .	9 месяцев
Отвердитель №036 . . . . .	9 месяцев
Отвердитель №054 . . . . .	9 месяцев